

Technisches Merkblatt

ABRUZZO FEIN

körnige Grundierung unter Spachtelputze

Artikel Nummer: 03122 / 03123 / 03124

Verwendungszweck:

Als weiße, körnige Grundierung vor Auftrag von Casa NATURA VERONA FEIN, VERONA GROB und VENEZIA. Für nichtalkalische Untergründe, wie Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalk- und Zementputze im Innenbereich.

Eigenschaften:

Atmungsaktive, tuchmatte, Putzgrundierung aus natürlichen Rohstoffen, körnig, hochviskos, elastisch.

Zusammensetzung:

Wasser, Kreide, Marmormehl, Marmorkörnung, Titanweiß, pflanzlicher Emulgator, Talkum, Porzellanerde, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Methylcellulose, weniger als 0,1% synth. Konservierungsmittel, (2-Methyl-4-Isouthiazolin-3-on Cas Nr. 2682-20-4 und 1,2-Benzisothiazolin-3-on Cas Nr. 263433-5)

Verpackung:

10 l Eimer
5 l Eimer
1 l Eimer

Ergiebigkeit:

circa 5 m² pro Liter

Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, fest und dürfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe, Gipskarton-Platten usw. im Innenbereich.

Nicht ganz sichere, sowie stark saugende Untergründe vorher mit Casa NATURA ABRUZZO TIEFGRUND grundieren. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) gründlich aufräumen, besser ist es sie zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Bei saugendem Untergrund kann bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Casa NATURA ABRUZZO FEIN ist nach gründlichem Aufräumen streichfertig. Der Auftrag erfolgt mit der Walze, mit Pinsel oder durch Airless-Spritzen. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Nach vollständiger Durchtrocknung kann Casa NATURA VERONA FEIN, VERONA GROB und VENEZIA mit der Kelle / Traufel aufgezogen werden.

ABRUZZO FEIN

körnige Grundierung unter Spachtelputz

Kennzeichnung:

EU Grenzwert: (Kat a/Wb) 75g/l(2007) / 30g/l(2010) Dieses Produkt enthält max. 1,0g/l VOC

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 05-13

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen – Endingen
Tel: 07433 – 381 147
Fax: 07433 – 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de

NATURpfad–Darmstadt