

Technisches Merkblatt

ANDRIA KALKFINISHPUTZ 0,7 MM

Artikel Nummer: 33203 /33204

Verwendungszweck:

ANDRIA Ein vielseitig einsetzbarer Kalkfinishputz. Mit dem hochweißen 0,7mm Marmorkorn werden sehr schöne gefilzte Oberflächen hergestellt. ANDRIA eignet sich aber auch zum Glätten und als Grundlage für MARINO Marmorglanzspachtel. Als Untergründe eignen sich alle mineralischen Unterputze auch Gipsfaserplatten. ANDRIA ist pulvrig und wird mit Wasser angerührt.

Eigenschaften:

ANDRIA ist ein Mörtel der Mörtelgruppe P Ic nach DIN V 18550 bzw. CS I nach EN 998-1. Er setzt sich zusammen aus Bindemitteln nach DIN EN 459-1, Zusatzmitteln und Füllstoffen. ANDRIA Kalkspachtel bietet baubiologisch hochwertige Materialkennwerte. Er hat ein schönes 0,7 mm Marmorkorn ist sehr weiß und einfach zu verarbeiten. ANDRIA hat eine gute Festigkeit, wirkt desinfizierend, pilz- und schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. Dadurch entsteht eine sehr gut regulierende Wirkung für das Raumklima. ANDRIA KALKFINISHPUTZ ist zementfrei.

Zusammensetzung/Volldeklaration:

Marmormehl, Marmorkörnung, Kalksteinmehl, Weißkalkhydrat, hydr. Kalk EN 459-1 NHL 5, Methylcellulose, Pflanzl. Polysaccharid

Verpackung:

6 kg Eimer Palette = 24 Eimer
18 kg Eimer Palette = 24 Eimer
Lagerzeit nicht länger als 12 Monate

Ergiebigkeit:

ca. 1,4 kg /m²/mm Schichtstärke

Verarbeitung:

Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber, frei von Trennmittel sowie Staub, losen Teilen und Sinterhaut sein. Es eignen sich alle mineralischen Untergründe, wie Kalk- oder Gipskalkputze, Zement, Gipsfaserplatten. Untergründe, die leicht sanden oder stark saugen müssen mit ABRUZZO Tiefengrund verfestigt werden. Glatte Untergründe erhalten einen Voranstrich mit ABRUZZO UNIVERSAL.

ANDRIA ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken.

1 kg ANDRIA KALKFINISHPUTZ mit circa 0,3l Wasser gründlich und knollenfrei anmischen. Der Auftrag erfolgt innerhalb 5 Stunden mit Glättkelle in Schichtdicken von 1 bis 3 mm. Die Oberfläche wird abgefilzt oder geglättet. Nicht unter 5° C verarbeiten und trocknen lassen. Kalktypische Glanzstellen nach dem Trocknen stellen keinen Mangel dar. ANDRIA KALKSPACHTEL kann mit allen Casa Natura Kalkfarben oder Dekorputzen überarbeitet werden.

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gefahrenhinweise:



Xi, reizend

Produkt enthält Calciumhydroxid

R38

Reizt die Haut

R41

Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39

Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46

bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung trocken und frostfrei. Die Lagerzeit von 12 Monaten nicht überschreiten.

Entsorgung: Material nicht nass sondern eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 12-15

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen - Endingen

Tel: 07433 - 381 147

Fax: 07433 - 348 27

Internet: www.casanatura24.de

Email: mail@casanatura24.de