

Technisches Merkblatt

MODENA Kalkstreichputz

Artikel Nummer: 34113 / 34114

Verwendungszweck:

Als dekorativer Oberflächenputz im Innenbereich für mineralische Untergründe wie Lehmputze, Gipsputze, Gipstrockenbauplatten, Beton, alle Arten von Kalk- und Zementputzen. Modena ist ein körniger desinfizierender, weißer Innenanstrich und hervorragend zur Schimmelverhütung geeignet.

Eigenschaften:

Casa NATURA Modena ist ein streichbarer, feinkörniger Kalkstreichputz für innen. Er ist bereits streichfertig eingestellt und besteht aus natürlichen Rohstoffen. Modena enthält keine Konservierungsmittel. Sehr gut abtönbar mit kalkechten Casa NATURA VINCI Pigmenten.

Zusammensetzung:

Sumpfkalk in bester Qualität, mindestens 6 Monate gelagert. Marmormehl, Marmorkörnung, Kaolin, Titandioxid, Wasser, Methylcellulose, pflanzl. Polysaccharid.

Körnung: 0,5 mm

Verpackung:

5l Eimer
10l Eimer

Ergiebigkeit:

je nach Auftragsstärke ca.5 Qm / l

Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, fest, sauber und offenporig sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement- Lehm-, Gips- und Betonbasis. Alte kreibende Anstriche vorher abwaschen. Auf Lehmputze zunächst eine Kalkmilch 2 x vorstreichen (1 Teil ANCONA 40 Teile Wasser)

Wichtig: Die zu beschichtende Fläche grundieren mit ABRUZZO TIEFGRUND. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Eventuell durchschlagende Inhaltsstoffe aus der Wand vorher mit Naturöl-Isolierfarbe absperren und den ersten Anstrich mit ABRUZZO UNIVERSAL ausführen. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Casa NATURA Modena zunächst gründlich aufrühren dann ist der Putz streichfertig. Der Auftrag erfolgt mindestens zweimal mit der Walze, mit Pinsel oder Quast. Bei zu dicker Konsistenz des Streichputzes etwas Wasser beimischen.

Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze streichen, möglichst langsam trocknen lassen. Im feuchten Zustand erfolgt die Carbonatisierung des Kalkes und damit seine Abriebfestigkeit. Unter Umständen die beschichtete Fläche vorsichtig mit sauberem Wasser besprühen um die Trocknung hinaus zu zögern.

Mit kalkechten Vinci Pigmente kann Modena Kalkstreichputz abgetönt werden. Dazu zunächst die Pigmente mit wenig Wasser einsumpfen und dann gründlich in den Kalkstreichputz einmischen. Nicht mehr als 10% Pigmente bezogen auf die Gesamtmenge dem Streichputz zugeben. (Also für 10l Streichputz maximal 1000 g Vinci Pigment).

Gefahrenhinweise:

	Xi, reizend
	Produkt enthält Calciumhydroxid
R38	Reizt die Haut
R41	Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren
S37/39	Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
S46	bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 02-12

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Edingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de

Untergrundanforderungen für MODENA Kalk-Streichputz

Es eignen sich alle gängigen Putze wie Lehm, Kalk, Zement, Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Tapeten sollten vorher entfernt werden. Grundsätzlich sollen alle Untergründe trocken, tragfähig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Ölen sein. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

UNTERGRUND	BEACHTEN:
Lehmputz	Kalkmilch 2x vorstreichen (Ancona Sumpfkalk 1 : 40 verdünnt)
Kalkputz	ABRUZZO TIEFGRUND
Gipsputz	ABRUZZO TIEFGRUND
Zementputz	ABRUZZO TIEFGRUND
Betonbauteile	Filigrandecken vorher abspachteln, Schalöl entfernen ABRUZZO TIEFGRUND
Alte Reibeputze	ABRUZZO TIEFGRUND
Gipskarton / Gipsfaserplatten	Vorher sauber verspachteln und armieren (Q3) ABRUZZO TIEFGRUND
OSB Platten, Spanplatten	Vorher mit Isoliergrund streichen, Rissgefahr an den Stößen! ABRUZZO UNIVERSAL
Altanstriche wasserunlöslich	Prüfen, ob tragfähig und gleichmäßig in Saugfähigkeit und Farbe, ABRUZZO TIEFGRUND
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	Vorher abwaschen ABRUZZO TIEFGRUND
Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren.	
Farbige Anstriche können durch unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes fleckig trocknen. Auf gleichmäßige Saugfähigkeit und gleichmäßige Trocknung achten.	
Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit der Angaben dieser Liste übernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefähige Probefläche anlegen.	