

Technisches Merkblatt

SALERNO GROB Kalkfinishputz 1mm

Artikel Nummer: 34104

Verwendungszweck:

Als desinfizierender, höchst wasserdampfdurchlässiger Kalkputz auf Kalk-, Zement-, Gips-, Lehm- und Betonuntergründen. Gipstrockenbauplatten sind ungeeignet.

Eigenschaften:

Als klassischer Luftkalkmörtel der Mörtelgruppe P 1a. Salerno hat eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, pilz- und schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. Dadurch entsteht eine regulierende Wirkung für das Raumklima.

Zusammensetzung:

Sumpfkalk in bester Qualität, mindestens 6 Monate gelagert; Marmorsande in gewählter Sieblinie.

Verpackung:

20 kg Eimer

Ergiebigkeit:

circa 8 Qm

Verarbeitung:

Salerno Kalkputz ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken.

Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber und offenporig sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement-, Gips- oder Lehm-basis, unbeschichtete Glasfasergewebe oder -vliese. Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

Glatte Flächen vorstreichen mit ABRUZZO Universal.

Alte kreidende Anstriche vorher abwaschen, Dispersionsanstriche vorher entfernen.

Auf Lehmputze zunächst eine Kalkmilch 2 x vorstreichen (1 Teil Ancona 40 Teile Wasser) und gut trocknen lassen.

Wichtig: Die zu beschichtende Fläche gut, eventuell mehrmals, vornässen bis zur völligen Sättigung. Das Wasser sollte aber nicht mehr glänzend auf der Wand stehen.

Salerno gründlich aufrühren, eventuell ein wenig Wasser zugeben um den Putz geschmeidiger zu machen.

Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze auftragen, möglichst langsam trocknen lassen. Im feuchten Zustand erfolgt die Carbonatisierung des Kalkes und damit seine Abriebfestigkeit. Unter Umständen die beschichtete Fläche vorsichtig mit sauberem Wasser besprühen um die Trocknung hinaus zu zögern.

Der Auftrag erfolgt in ein bis zwei Schichten. Salerno mit Putzbrett oder Glättkelle dünn aufziehen und etwas anziehen lassen. Auf gleichmäßig gute Verdichtung Wert legen. Nach kurzer Antrockenzeit von circa 15 Minuten, die zweite Schicht bis 2mm auftragen. Die Oberfläche wird abgefildt oder geglättet. Sie kann auch mit einer Kelle strukturiert werden. Verarbeitung und Trocknung nicht unter 5° C

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gefahrenhinweise:

Xi, reizend

Produkt enthält Calciumhydroxid

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 07-12

Casa NATURA®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Edingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de

Untergrundanforderungen für SALERNO GROB Kalkfinishputz

Es eignen sich alle gängigen Putze wie Lehm, Kalk, Zement, Gips. Tapeten sollten vorher entfernt werden. Grundsätzlich sollen alle Untergründe griffig, trocken, tragfähig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Ölen sein. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

UNTERGRUND	BEACHTEN:
Lehmputz	Kalkmilch 2x vorstreichen (Ancona Sumpfkalk 1 : 40 verdünnt)
Kalkputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Gipsputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Zementputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Betonbauteile	Filigrandecken vorher abspachteln, Schalöl entfernen ABRUZZO UNIVERSAL
Alte Reibeputze	evtl. vorher glätten ABRUZZO UNIVERSAL
Gipskarton / Gipsfaserplatten	ABRUZZO TIEFGRUND danach ABRUZZO UNIVERSAL
OSB Platten, Spanplatten	ungeeignet
Altanstriche wasserunlöslich	ABRUZZO UNIVERSAL
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	Vorher abwaschen ABRUZZO TIEFGRUND danach ABRUZZO UNIVERSAL
Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund vorher isolieren. Stark saugende Flächen vorab mit ABRUZZO TIEFGRUND behandeln.	
Farbige Oberflächen können durch unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes fleckig trocknen. Auf gleichmäßige Saugfähigkeit und gleichmäßige Trocknung achten.	
Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit der Angaben dieser Liste übernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefähige Probefläche anlegen.	