

## Technisches Merkblatt

### VERNAZZA Kalk-Glimmereffektputz

Artikel Nummer: 34192/34193

**Verwendungszweck:**

VERNAZZA ist ein desinfizierender, Innenputz mit besonderer Optik durch Einschlüsse von expandiertem Schieferglimmer. Es ist ein hochwertiger, wasserdampfdurchlässiger Kalkputz für Innen und besonders für Bäder hervorragend geeignet.

**Eigenschaften:**

VERNAZZA ist ein Kalkgrundputz mit baubiologisch hochwertigen Materialkennwerten. Er setzt sich zusammen aus Bindemitteln nach DIN EN 459-1 und ist leicht verarbeitbar. VERNAZZA hat eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, pilz- und schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. Dadurch entsteht eine sehr gut regulierende Wirkung für das Raumklima.

**Volldeklaration:**

Kalkhydrat, Kalk- und Marmorbrechsande in gewählter Sieblinie, Methylcellulose, pflanzl. Polysaccharide, mineralische Glimmer

**Verpackung / Ergiebigkeit:**

1 kg Eimer  
12,5 kg Eimer für circa 9 qm.

**Verarbeitung:**

Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber, frei von Trennmittel sowie Staub, losen Teilen und Sinterhaut sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement- oder Gipsbasis. Gipstrockenbauplatten sind vorher abzusperrern. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten. Glatte Flächen vorstreichen mit geeignetem Mineralputzgrund, z.B. ABRUZZO universal von Casa Natura. Stark saugende Untergründe eventuell vornässen. Alte kreidende Anstriche vorher abwaschen, Dispersionsanstriche vorher entfernen  
VERNAZZA Kalkdekorputz ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken. Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze auftragen. Verarbeitung und Trocknung nicht unter 5° C

12.5 kg VERNAZZA mit circa 5 Liter Wasser zu einer geschmeidigen Konsistenz mischen. Je nach Farbpigmentierung kann eine erhöhte Wasserzugabe erforderlich sein. Angerührte Putzmasse 10 Minuten ruhen lassen, dann nochmals kräftig mischen. Die Standzeit beträgt circa 3 Stunden. VERNAZZA aus unterschiedlichen Richtungen auf-ziehen, damit ein zufälliges Auftragsbild entsteht. Wird eine sehr glatte bis leicht glänzende Oberfläche gewünscht, nach Antrocknung eine zweite Schicht aufziehen.

Nach Antrocknung die Oberfläche mit einer Venezianer Kelle glätten (die Wartezeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumtemperatur). Je nachdem wie gleichmäßig der Auftrag des Putzes erfolgt ist und wie stark geglättet wird entsteht eine eher rustikale oder eben feinere Struktur der Oberfläche. Auf langsame Trocknung achten, sonst brennt der Putz auf. Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Gefahrenhinweise:**

**Xi, reizend**

**Produkt enthält Calciumhydroxid**

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

**Sicherheitsratschläge:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen



**Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung trocken und frostfrei. Die Lagerzeit von 6 Monaten nicht überschreiten.

Entsorgung: Material nicht nass sondern eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 09-13

Casa NATURA ®  
Alte Balinger Straße 34  
72336 Balingen - Endingen  
Tel: 07433 - 381 147  
Fax: 07433 - 348 27  
Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)  
Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)

## Untergrundanforderungen für VERNAZZA Kalkdekorputz

Es eignen sich alle gängigen Putze wie Lehm, Kalk, Zement, Gips. Tapeten sollten vorher entfernt werden. Grundsätzlich sollen alle Untergründe griffig, trocken, tragfähig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Ölen sein. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

UNTERGRUND	BEACHTEN:
Lehmputz	ungeeignet- SALERNOA ANTIK verwenden
Kalkputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Gipsputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Zementputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Betonbauteile	Filigrandecken vorher abspachteln, Schalöl entfernen ABRUZZO UNIVERSAL
Alte Reibeputze	evtl. vorher glätten ABRUZZO UNIVERSAL
Gipskarton / Gipsfaserplatten	ABRUZZO TIEFGRUND danach ABRUZZO UNIVERSAL
OSB Platten, Spanplatten	ungeeignet
Altanstriche wasserunlöslich	ABRUZZO UNIVERSAL
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	Vorher abwaschen ABRUZZO TIEFGRUND danach ABRUZZO UNIVERSAL
Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund vorher isolieren. Stark saugende Flächen vorab mit ABRUZZO TIEFGRUND behandeln.	
Farbige Oberflächen können durch unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes fleckig trocknen. Auf gleichmäßige Saugfähigkeit und gleichmäßige Trocknung achten.	
Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit der Angaben dieser Liste übernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefähige Probefläche anlegen.	